

Kiilto Medium remondipahtel



Valmispahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Nakkub hästi ka värvitud pindadega. Sobib vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile.



- universaalne
- sobib ka vuugilindi kinnitamiseks
- kriimustuste ja max 5 mm aukude parandamiseks
- max täitepaksus kuni 3 mm
- ülelihviv 2–3 h pärast täitmist, lõplik kuivamisaeg 2–3 h/mm
- võib üle värvida või tapeetida

KASUTUSALA

Kiilto Medium on veepõhine valmisseguga seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Sobib ka kipsplaatide tugevdusteipide kinnitamiseks ja tasandamiseks. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele. Kiilto Medium sobib kipsplaatide ja muude ehitusplaatide, aga ka betoon-, krohv- ja tasandusseguga töödeldud pindade viimistlemiseks.

KASUTUSJUHIS

Krohvitav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pind enne järgmise kihi pealekandmist lihvida ja kogu lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale toote ebaõige kasutamise või valitsetavate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

KIHI PAKSUS	3 mm, aukudes 5 mm
TÖÖTINGIMUSED	tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur +10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	ülevärvitavate pindade koormusklass RL01... RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)
TULETUNDLIKKUSKLASS	A2-s1, d0 (EN 13963)
KULU	Üks tuub katab u 0,4 m ² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).
PAINETUGEVIKUS	> 320 N (EN 13963)
NAKKETUGEVIKUS	> 0,3 MPa (EN 18524)
VÄRVID	Helehall
PAKENDI SUURUSED	400 ml plasttuub
LADUSTAMINE	Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.