

# Kiilto XM valmispahtel



CE

Kergpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale kandmiseks nii pahtlipritsi kui käsitsi.

- heade täiteomadustega viimistluspahtel
- pihustatav
- kihi max paksus 5 mm
- kaalult kerge
- hõlpsasti lihvitav
- kulu 1 kg/m<sup>2</sup>/mm

## KASUTUSALA

Kiilto XM on pihustatav valmisegu-viimistuspahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobiv aluspind võib olla näiteks aluskrohv, viimistlus krohv, kipsplaat või värvitud pind. Pärast kuivamist on pind hele ja sile ning värvimiseks valmis. Soovitame aluspinda enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2017 nõuetele.

## KASUTUSJUHIS

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Eemaldage pinnalt kõik see, mis võib naket takistada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue tasanduskihi pealekandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.

Kiilto XM on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet väheses veega. Saab peale kanda kõrgsurvepritsi või käsitsi teraslabidaga. Pritsi peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

## LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	lauspahteldus kuni 3 mm / kohtpahteldus kuni 5 mm
KUIVAMISE KIIRUS	u 2-3 h/mm (kui kihi paksus on alla 2 mm), u 2-3 päeva (kui kihi paksus on kuni 5 mm) (olenevalt valitsevatest tingimustest)
TÖÖTINGIMUSED	soovitus: 18-20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C
MAX TERA SUURUS	0,2 mm
KÜLMAKINDLUS	ei tohi külmuda
KULU	1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm
ERIKAAL	u 1,0 kg/l
SIDEAINE TÜÜP	Plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivi baasiline pulber
VÄRVID	hallikasvalge
PAKENDI SUURUSED	15 l, kott
LADUSTAMINE	Avamata mahutites, temp. üle +5 °C, 1 aasta