



TIKKURILA  
**PRESTO LG**  
HÄSTI TÄITEV PAHTEL

**TÜÜP** Veepõhine kasutusvalmis kergpahtel.

**KASUTUSKOHAD** Sein- ja laepinnad kuivades siseruumides.

**TOOTE OMADUSED** Karedate pindade tasandamiseks ja pragude täitmiseks. Täitevõime 30 mm (ei pragune). Kuivab kokku minimaalselt ja hea nakkuvusega. Sobib eriti hästi karedatele betoon- ja krohvpindadele, kuid kui pind värvitakse üle, siis soovitame pinnad pahteldada üle peenema pahtliga, nt Vivacolor LH.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 25.09.2020

## PRESTO LG

### TEHNILISED ANDMED

<b>Toonid</b>	Hall
<b>Pakendid</b>	3 l, 10 l, 15 l
<b>Töövahendid</b>	Pahtililabidaga.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)</b>	Lihvida ja värvida saab pinda, kui pahtel on täielikult kuivanud, normaalsetes tingimustes 2-48 tunni pärast. Sõltuvalt kihi paksusest, temperatuuris ja suhtelisest õhuniiskusest.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	0.9 kg/l, ISO 2811
<b>Kahanemine</b>	Minimaalne
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	46
<b>Eriomadus</b>	Selles kergpahtlis kasutatav kerge täitematerjal muudab selle kergeks ja hõlpsasti peale kantavaks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# PRESTO LG

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

### Pinna ettevalmistamine

Värvimata pinnad: Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed. Pahtelda varem värvimata pinnad otse Presto LG pahtliga. Varem värvitud pinnad: Pese varem värvitud pinnad Maalipesu pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase pinnal kuivada enne järgmist töötlust. Eemalda pinnalt halvasti kinni olev värv kaaprauaga ja lihvi kõvad, läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Kanna kergpahtel Presto LG pahtlilabidaga pinnale.

### Töötlemine

Kanna Presto LG pahtlilabidaga pinnale. Pahtli kuivades lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel pahtelda teistkordselt.

### Töövahendite puhastamine


Töövahendid pesta veega.

### Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)).

# PRESTO LG

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5001b	
EN 15824:2009	
Orgaanilisel sideainel põhinevad krohvimördid sisekasutuseks.	
Tuletundlikkus	B-s1,d0
Nakketugevus tõmbetestiga	≥ 0,3 MPa
Ohtlike ainete eraldumine	NPD

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.