

Pinja Color Plus

TÜÜP

Veepõhine toonitav poolläbipaistev puidukaitseaine, mille sideaine on akrülaat.

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Tänu oma täiesti uuele alusvärvile, mis sisaldab läbipaistvad pigmente, on toonitav kauakestvatesse värvitoonidesse.
- Uus Super Colors värvikaart sisaldab erksaid ja sooje looduslähedasi läbikumavaid värvitoone. Samuti saab toonida Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi toonides
- Kaitseb puitpinda niiskuse, päikesevalguse ja mustuse eest. Vähendab puitpinna lõhenemist. Ideaalne lahendus voodrilaudadele ja liimpalkidele nõudlikus keskkonnas
- Kaks korda pikem hooldusintervall võrreldes tavaliste puidupeitsidega. Sisaldab efektiivseid fungitsiide. Lisaks on uue Super Colors värvikaardi pigmentidel suurepärase päikesekaitse
- Voodrilauad, aknaraamid, välisüksed, aiad jm puitpinnad välitingimustes. Sobib saetud ja hõõveldatud puitpindadele, varem puidukaitsevahendi või peitsiga töödeldud puitpindadele ning termotöödeldud puidule. Sobib ka liimpalgile

TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 28±2%

Kuivainesisaldus, massi-% 30±2%

Tihedus 1.0 kg/l

Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata)		Teoreetiline kulu
märg	kuiv	
2 x 90–120 g/m ²	2 x 30–40 µm	4–5 m ² /l

Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning kvaliteedist.

Kuivamisajad

90–120 g/m ²	+23 °C	+40–60 °C
Ülevärvitav	2-4 h	10–30 min

Vimastamistemperatuur alla +30 °C. Kuivamis- ja ülevärvimisaeg sõltub pinnale kantud kihi paksusest, temperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest ja ventilatsioonist.

Läige

Poolmatt.

Värvitoonid

Kõik värvitoonid Super Colors ning Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardist. Avatint toonimissüsteem. Kasuta alati toonitud toodet. NB! Valgeid toone ei ole soovitatav kasutada puidul, millel on kalduvus vaiku eraldada (nt tamm). Puiduvaik võib muuta algset värvitooni.

Pinja Color Plus

KASUTUSJUHEND

- Eeltöö** Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Pind peab kindlasti olema puhas hallitusest ja sinest.
- Soovitatavad kruntvärvid** Pinja Wood Stain, Pinja Indeeep.
- Soovitatavad pinnavärvid** Valtti Plus Kesto.
Võib vajadusel üle katta Valtti Plus Kesto puidulasuuriga.
- Töötlemistingimused** Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puitpinna niiskus peab olema alla 18%. Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja toote temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Tagada korralik ventilatsioon kuivamise ajal. Võib kuivatada ka ahjus.
- Pinnatöötlus** Sega Pinja Color Plus puidupeits korralikult läbi enne kasutamist. Toode on kasutusvalmis. Väldi vahu tekkimist.
Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009–0,011" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009–0,011" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.
Puit sisaldab vaiku jm ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumised võivad põhjustada värvitooni muutusi.
- Vedeldid** Vesi
Soovitav on toodet mitte vedeldada. Vajadusel võib vedelda veega kuni 5%.
- Töövahendite puhastamine** Vesi või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.
- LOÜ** Pinja Color Plus LOÜ sisaldus on 14 g/l.
EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) on maksimaalselt 130 g/l (2010).
- KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS** Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.