

Special Primer

Alküüdkruntvärv



- Tiksotroopne, mittetilkuv
- Katab plekid, aitab vältida nende läbiimbumist pinnast
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga
- Aitab vähendada pinnavärvi kulu
- Seob tolmu
- Kergesti lihvitav

TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, uksed, mööbel, aknaraamide sisepinnad. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, ja pabertapeetpindade, vanade betoon-, krohv- ja tellispindade ning eritöötlust vajavate pindade (lubi-, liim- või kriitvärvist puhastatud või kriitpahtliga pahteldatud pindade) kruntimiseks.	
Läige	Matt.	
Katvus 1x	8-10 m ² /l - siledal pinnal.	
Toonimine	Kruntvärvi võib kasutada valgena või toonida <i>Tikkurila Symphony</i> ja <i>Tunneta Värv</i> värvikaartide järgi heledates toonides (AP-alusvärv). Kruntvärvi toonitäpsus ei ole täielik.	
Alusvärvid	AP-alusvärv.	
Töövahendid	Pintsli, rulli või kõrgsurve värvipihustiga ava läbimõõduga 0,013" - 0,015" või 0,330 - 0,380 mm.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> või <i>Special Solvent Spray</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eespool nimetatud vedeldiga.	
Säilitamine	Toode on külmakindel.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
Kuivaine sisaldus	u 44%.	
Tihedus	1,4 kg/l.	
Termostabiilsus	Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.	
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt puitpinnal lahtine vaik ja töötle oksalakiga *Tikkurila Oksalakka*. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga *Vivacolor* sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese rasvane ja määrdunud pind pesuvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva, läikiv pind matiks või töötle vedeldamata pesuvahendiga *Special Clean*. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga *Vivacolor* sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5°C kuni +28°C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Enne pintsliga värvimist kruntvärvi *Special Primer* mitte segada. Vedelda vajadusel vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray* kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uuesti tarduda. Värv 1 kord rulli, pintsliga või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent* või *Special Solvent Spray*.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, koobalt (II) rasvhapete soola ja etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 750 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 750 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

